

Decolor FM 8



DECOLOR
» House of colors «

Затирка



Полимерцементная затирка для
заполнения межплиточных швов.

ОПИСАНИЕ

DECOLOR FM 8 это полимерцементная цветная затирка на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для узких швов, водостойкая, морозостойкая, имеет стойкий цвет, безопасная для пищевых продуктов, обладает противогрибковыми свойствами. Обеспечивается легкое и равномерное заполнение швов.

Для внутренних и наружных работ, для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 8 мм на стенах и полах всех видов керамической плитки, натурального камня, мрамора, гранита, стеклянной и керамической мозаики. Используется в общественных местах, в жилых помещениях, на фасадах, балконах, террасах, полах с подогревом, в бассейнах.

Перед началом работ необходимо изучить инструкцию!

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Фасовка:

Пластиковое ведро (полиэтиленовый пакет) 2 кг.

Хранение:

В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 36 месяцев (от даты производства).

СВОЙСТВА

- Высокая механическая прочность
- Высокая эластичность
- Отличная цветовая стабильность
- Высокая пластичность при нанесении
- Морозостойкая
- Высокая стойкость к истиранию
- Содержит специальные антибактериальные добавки
- Эффект капли на поверхности
- Для заполнения швов от 1 до 8 мм
- Низкий коэффициент влагопоглощения
- Подходит для бассейнов, полов с подогревом, для влажных помещений
- Для внутренних и наружных работ
- 15 цветов
- Классифицирована как затирка типа CG2WA в соответствии с EN 13888

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка основания: Швы необходимо хорошо расчистить и удалить частицы пыли.

Нанесение: **DECOLOR FM 8** постепенно добавляется в воду при постоянном перемешивании до образования однородной цветовой массы. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель. После перемешивания нужно дать смеси отстояться 5 мин, после чего повторно перемешать. Заполнить раствором швы при помощи резинового шпателя. Раствор необходимо наносить по диагонали по отношению к шву. Спустя некоторое время излишки материала необходимо удалить влажной губкой. По окончании работ поверхность необходимо вытереть сухой тряпкой. Если работы проводятся при высокой температуре, рекомендуется регулярно смачивать заполненные швы влажной губкой, чтобы избежать быстрого высыхания раствора.

НАНЕСЕНИЕ

Инструменты:

Низкооборотистый миксер, контейнер для смешивания, кельма, гладилка для расшивки швов, резиновый шпатель, ветошь, контейнер для воды. После использования инструменты промыть водой.

Расход воды: 0,27 л/кг

Жизнеспособность: ок. 45 мин

Пешеходная нагрузка: через 8 ч

Ширина шва: 1-8 мм

Температура нанесения: от +5 С до +35 С

Расход сухой смеси: в зависимости от размера плитки, ширины и глубины шва (определяется тестированием).

размеры плитки (см)	ширина шва			
	2 мм	4 мм	6 мм	8 мм
2x2x0,3	750	1500	-	-
10x10x0,6	300	600	900	1210
15x15x0,7	240	470	710	950
20x20x0,7	180	360	540	720
30x30x0,8	140	280	410	550
40x40x0,8	100	210	320	420
50x50x0,8	90	170	260	340



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si