

Технический бюллетень

Isomat® SL 17

(Изомат СЛ 17)



Жидкая эластичная мембрана для устройства гидроизоляции под плиткой

Описание

Isomat® SL 17 - это жидкая, готовая к применению уплотняющая мембрана без растворителей. После полимеризации образует высокоэластичную водонепроницаемую, но паропроницаемую бесшовную мембрану.

Применение

Isomat® SL 17 - идеальное решение для гидроизоляции полов и стен «мокрых» помещений, таких как ванные комнаты, душевые. Применяется формирования изоляционного слоя под облицовочной плиткой.

Наносится на бетон, штукатурку, гипсокартонные плиты, дерево, металл. Не применять для поверхности, находящейся под постоянным давлением воды.

Технические характеристики

Цвет:	серый
Плотность:	1,58 кг/л
Вязкость:	50.000 мПа.с при +23°C
Минимальная температура нанесения:	+5°C
Время полимеризации:	6 часов при +20°C
Можно ходить:	через 6 часов при +20°C
Можно клеить плитку:	через 6 часов при +20°C

Инструкции

1. Подготовка подложки

Основание должно быть тщательно очищено от пыли, остатков масел, отслоений и т.д.

Выбоины и отслоения на бетоне должны быть отремонтированы с применением раствора PLANFIX.

Нанести грунтовочный слой UNI-PRIMER (100-200 гр/м²).

2. Нанесение

Isomat® SL 17 наносится на поверхность в два слоя, после того как слой грунтовки высох. Isomat® SL 17 наносится с помощью кисти или валика. Второй слой наносится, после того как первый высох, в направлении, перпендикулярном нанесению первого слоя. Материал можно наносить и шпателем. Рекомендуется армировать Isomat® SL 17 полиэстеровой лентой в местах угловых примыканий и примыканий пол - стена. Клей для плитки, которая укладывается на слой Isomat® SL 17, должен быть модифицирован ADIFLEX-B.

Расход

Приблизительно 1-1,5 кг/м² в зависимости от неровности поверхности.

Упаковка

Isomat® SL 17 поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг и 10 кг.

Хранение

Срок хранения - минимум 12 месяцев в плотно закрытом контейнере в сухом месте при температуре ниже 0°C.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

